

TECHNOROOF TOP 70

MW – EN13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)70 – TR15 – PL(5)700 – WS – WL(P) – MU1

Mineralwolle nach ÖNORM EN 13162

Produktart gemäß ÖNORM B 6000 MW-WD



EINSATZBEREICH:

TECHNOROOF TOP 70 Platten sind nichtbrennbare Dachdämmplatten aus Steinwolle.

TECHNOROOF TOP 70 Platten sind für den Einsatz in Wohn- und Industriebau sowie für Neubau und Sanierung geeignet.



ABMESSUNGEN:

Länge: 2400mm

Breite: 1200mm

TECHNISCHE DATEN:

Eigenschaft	Norm	Einheit	Messwert
Wärmeleitfähigkeit λ_{D0}	EN 13162	W/mK	0,039
Zugfestigkeit senkr. zur Plattenebene TR	EN 1607	kPa	15
Punktlast PL(5)	EN 12430	N	700
Wasseraufnahme kurzzeitiges Eintauchen WS	EN 1609		≤ 1
Wasseraufnahme langzeitiges Eintauchen WL(P)	EN 12087		≤ 3
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	ÖNORM B 8110-7		1
Brandverhalten	EN 13501-1		A1
Druckspannung bei 10% Stauchung CS(10)	EN 826	kPa	70
Grenzabmaße für Dicke	EN 823		T5

LAGERUNG:

Die Platten sind trocken zu lagern und vor Witterungseinflüssen zu schützen. Die Stapelhöhe von 3 Meter soll nicht überschritten werden. Steinwolle ist bis zur endgültigen Verarbeitung vor Feuchtigkeit zu schützen.